

# KMB PROFIBLOK 175

Rozměry (l×š×v): 497×175×238 mm

## POUŽITÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 175 nebroušené jsou určeny pro omítané jednovrstvé ne-nosné zdivo tloušťky 175 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje malta PROFIMIX ZM 901. Pro založení zdiva se doporučuje zakládací malta PROFIMIX ZM 910.

## POPIS:

- tradiční zdicí materiál
- snadné zdění na pero a drážku
- minimální spotřeba malty (ložná spára tloušťky 12 mm)
- plošný skladebný modul 500×250 mm
- ideální podklad pod omítku
- vysoká pevnost zdiva v tlaku

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m <sup>3</sup> )	770
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m <sup>3</sup> )	1690
hmotnost inf. (kg/ks)	15,9
pevnost v tlaku normalizovaná, kategorie I. (N/mm <sup>2</sup> )	15/10/8
nasákavost (%)	min. 10
mrazuvzdornost	NPD
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)	1000
faktor difuzního odporu μ	5/10

NPD - není stanoven žádný požadavek

## ZDIVO:

tloušťka (bez omítek) (mm)	175
spotřeba základních cihel (ks/m <sup>2</sup> )	8
(ks/m <sup>3</sup> )	45,7
spotřeba zakládací malty (kg/bm)	3,31
spotřeba malty (kg/m <sup>2</sup> )	20,3
(kg/m <sup>3</sup> )	115,96
požární odolnost	A1

## AKUSTIKA:

Vážená laboratorní neprůzvučnost..... NPD

## SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:

cca 0,68 hod/m<sup>2</sup>



cca 3,91 hod/m<sup>3</sup>

## BALENÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 175 se dodávají zafoliované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA

- počet cihel KMB PROFIBLOK 175 64 ks/pal
- hmotnost palety KMB PROFIBLOK 175 1040 kg

## PŘÍČKOVÉ ZDIVO



Expeditce KM Beta a.s. - Hodonín  
Expeditce zdicího systému PROFIBLOK  
Cíhelná Hodonín s.r.o.  
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín  
tel.: 518 699 418, 518 699 433  
fax: 518 699 420, 518 699 430  
e-mail: odbythodonin@kmbeta.cz

Obchodní oddělení - Hodonín  
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín  
tel.: 518 321 134, 518 340 938  
fax: 518 340 938  
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz

KM Beta a.s.  
Dolní Vály 4, 695 01 Hodonín

Přijem objednávek:  
tel.: 518 307 114, fax: 518 307 152  
e-mail: odbyt@kmbeta.cz