

KMB PROFIBLOK 175 BRUS

Rozměry (l×š×v): 497×175×249 mm

POUŽITÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 175 BRUS jsou určeny pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 175 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na celoplošnou spáru PROFIMIX ZM 911 nebo lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912. Pro založení zdiva se doporučuje základní malta PROFIMIX ZM 910.

POPIS:

- tradiční zdicí materiál
- snadné zdění na pero a drážku
- minimální spotřeba lepidla (ložná spára tloušťky 1 mm)
- plošný skladebný modul 500×250 mm
- ideální podklad pod omítku
- vysoká pevnost zdiva v tlaku

TECHNICKÉ ÚDAJE:

objem. hmotnost prvku v suchém stavu (kg/m ³)	770
objem. hmotnost materiálu v suchém stavu (kg/m ³)	1690
hmotnost inf. (kg/ks)	16,5
pevnost v tlaku normalizovaná, kategorie I. (N/mm ²)	15/10/8
nasákavost (%)	min. 10
mrazuvzdornost	NPD (F0)
měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)	1000
faktor difuzního odporu μ (mm)	5/10
rovinnost ložných ploch (mm)	max. 0,5
rovnoběžnost rovin ložných ploch	max. 1,0

NPD - není stanoven žádný požadavek

ZDIVO:

tloušťka (bez omítek) (mm)	175
spotřeba základních cihel (ks/m ²)	8
(ks/m ³)	45,7
spotřeba základní malty (kg/bm)	3,31
spotřeba lepidla - celoplošně (kg/m ²)	2,03
(kg/m ³)	11,6
spotřeba lepidla - na žebra (kg/m ²)	2,38
(kg/m ³)	13,6
požární odolnost	A1

AKUSTIKA:

Vážená laboratorní neprůzvučnost..... NPD

SMĚRNÁ PRACNOST ZDĚNÍ:

cca 0,68 hod/m²



cca 3,91 hod/m³

BALENÍ:

Cihly KMB PROFIBLOK 175 BRUS se dodávají zafolované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA

- počet cihel KMB PROFIBLOK 175 BRUS 72 ks/pal
- hmotnost palety KMB PROFIBLOK 175 BRUS 1210 kg

PŘÍČKOVÉ ZDIVO



Expeditce KM Beta a.s. - Hodonín
Expeditce zdicího systému PROFIBLOK
Cíhelná Hodonín s.r.o.
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 699 418, 518 699 433
fax: 518 699 420, 518 699 430
e-mail: odbythodonin@kmbeta.cz

Obchodní oddělení - Hodonín
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 321 134, 518 340 938
fax: 518 340 938
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz

KM Beta a.s.
Dolní Váhy 4, 695 01 Hodonín

Přijem objednávek:
tel.: 518 307 114, fax: 518 307 152
e-mail: odbyt@kmbeta.cz