

## 1. Charakteristika

MASTERSil® - Lepidlo na obklady je jednosložkové lepidlo na bázi tripolymeru. V průběhu vytvrzování bez zápachu, vyznačuje se rychlou primární (okamžitou) pevností.

## 2. Použití

MASTERSil® - Lepidlo na obklady je určeno k lepení zejména porézních materiálů – klasických obkladů a dlažeb, dřevěných obložení, vhodné pro lepení polystyrenu, dřevotřísky, lamino obložení, lepení hobry – vždy pokud je minimálně jedna strana savá.

### Aplikační postup

Lepené díly musí být suché, odmaštěné a odprášené. Lepidlo naneste v bodech nebo prouzcích na jednu z lepených ploch, poté díly přitiskněte k sobě. Těžší díly s vnitřním napětím fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrzené lepidlo lze odstranit vodou, vytvrzené lihem, případně mechanicky. Pokud chceme docílit maximálně pevného spoje, můžeme savé strany napenetrovat nátěrem vytvořeným z MASTERSil® Lepidlo na obklady a vody v poměru 2:1.

## 3. Technické údaje

Vzhled	Nestékavá pasta
Měrná hmotnost	1,55 g / ml
Doba zpracování	30 min.
Vulkanizace	2 mm / 24 hod.
Modul MPa	-
Pevnost MPa	0,35 MPa
Tažnost	-
Tvrdost	-
Pohyb ve spáře	-
Smišření	< 6%
Aplikační teplota	+5 až +40°C
Tepelná odolnost	-20 až +80°C
Odolnost UV záření	Ano
Teplota skladování	do +30°C
Doba skladování	24 měsíců
Masitý podklad	
Sklo, smalt	+
Vlhký podklad	
Savý podklad	+
Nesavý podklad	+
Hliník, ocel	+
Olovo, měď	+
Polykarbonát	+
Ostatní plasty	+
Dilatační spáry	
Balení	315 ml 1, 3, 5 kg

4. **Barva** béžová

5. **Balení** kartuše 315 ml, karton 25 ks  
kbelík 1,5 kg, 3 kg, 5 kg, větší na objednávku

## 6. Životnost a skladování

V originálních obalech při teplotě +5°C až +35°C po dobu 24 měsíců.

## 7. Upozornění

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Vlastnosti výrobku v době expirace odpovídají údajům v technickém listu, veškeré údaje v technickém listu jsou předkládány v dobré víře na základě našich vlastních zkoušek a podkladech od našich dodavatelů. Možnosti použití dodávaných materiálů jsou tak rozsáhlé a různorodé, že není možné obsáhnout všechny varianty použití s podrobným popisem, z těchto důvodů nepřijímáme obecnou odpovědnost za takové použití výrobku, které nebylo konzultováno s našim technickým oddělením. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami nebo konzultovat s technickým oddělením.



DONAUCHEM s.r.o.  
Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk  
Česká republika / Czech republic  
DIČ (VAT): CZ43774750  
IČO (ID): 43774750

Tel.: (+420) 317 070 220  
Fax: (+420) 317 070 230  
GSM: (+420) 602 292 919  
(+420) 737 239 660  
e-mail: donauchem@donauchem.cz  
URL: www.donauchem.cz, www.mastersil.cz