

## TECHNICKÉ INFORMACE



Skladebné rozměry

název	skladebné rozměry (mm)			počet kusů na vrstvě	spotřeba ks/m <sup>2</sup>	množství (m <sup>2</sup> )		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
	výška	délka	šířka			vrstva	paleta	vrstva	paleta	včetně palety	ks palet	m <sup>2</sup>
<b>BEST ATRIO</b> 	60	560	280	6	6,38	0,94	11,28	120	1440	1470	16	180,48

Jsme držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v ohybu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
		šířka a délka	výška			
60 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	≥ 5 MPa	≥ 40	≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> po 100 cyklech

Deklarované výrobní rozměry (délka a šířka) jsou vždy menší než rozměry skladebné. Výrobní rozměry (délka a šířka) jsou uvažovány bez distančních mezerníků, kdy ve standardních případech jsou menší o 3 mm proti rozměrům skladebným.

### VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky a pro nemotoristickou dopravu.




Povrch reliéf




Fazeta mini

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



COLORMIX ETNA



COLORMIX ARABICA



COLORMIX BRILANT



COLORMIX SAND

povrch	charakteristika	barva
RELIÉF	tvarovaný povrch s přirozenou drsností, kdy pohledová vrstva je tvořena výškovými rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi kamene	colormix etna, arabica, brilant, sand

## OBECNÉ INFORMACE

Dvouvrstvá vibrolisovaná dlažba s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Dlažba má nízkou obrusnost a dobré adhezivní vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 vrstva, kameny nelze dodávat kusově. Zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití ([www.best.cz](http://www.best.cz)).

**Upozornění:** dlažba BEST ATRIO není určena na pojezd vozidel, nedoporučujeme ani hutnit vibrační deskou.

