

# Porotherm 20 T Profi Dryfix

Vnější a vnitřní nosná stěna / Věncovka

1/1

Broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 20 cm na lepidlo pro zdění



## Použití

Cihly broušené Porotherm 20 T Profi Dryfix jsou víceúčelovým produktem. cihly jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní i vnější nosné zdí tloušťky 200 mm. Lze je též použít pro vnitřní nosnou část vrstveného zdíva v kombinaci s tepelným izolantem a případně s dalšími cihelnými materiály tvůrčími vnější ochrannou část vrstveného zdíva. Dále lze produkt použít jako věncovku.

## Výhody

- vynikající poměrem tloušťky a tepelných vlastností
- vhodný produkt pro kotvení ETICS
- ideální spojení na pero a drážku
- jednoduché a rychlé zdění
- vysoká pevnost
- vysoká životnost tepelné izolace integrované v cihlách
- ložná spára tloušťky do 1 mm - žádná malta pro zdění (suchá stavba)
- možnost zdění do -5 °C
- žádné tepelné mosty v ložných spárách, ideální podklad pod omítku
- nízký odpor proti difuzi vodních par
- hygienicky nezávadné
- rozměry v modulovém systému
- snadné navrhování a stavění v kompletním systému Porotherm
- ideální věncovka kombinující tepelněizolační a nosnou funkci

## Technické údaje

### Cihly:

- rozměry d/š/v	498x200x249 mm
- rovinost ložních ploch	0,3 mm
- rovnoběžnost rovin ložních ploch	0,6 mm
- objem. hmot. prvku	765 kg/m <sup>3</sup>
- hmotnost	cca 19,2 kg/ks
- pevnost v tlaku $\perp$ k ložné spáře	8 N/mm <sup>2</sup>
- $\lambda_{10,dry,unit}$	0,079 W/(m·K)
- nasákovost	NPD
- mrazuvzdornost	NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí	NPD (S0)
- rozměrová stabilita	NPD
- přídržnost $f_{vk0}$	0,13 N/mm <sup>2</sup>

NPD – není stanoven žádny požadavek

### Zdivo:

- tloušťka	200 mm
- spotřeba cihel	8 ks/m <sup>2</sup>
	40 ks/m <sup>3</sup>
- spotřeba lepidla Porotherm Dryfix.extra	1 dóza/10 m <sup>2</sup>

- charakteristická pevnost zdíva v tlaku vyzděného na lepidlo Porotherm Dryfix.extra stanovená podle ČSN EN 1996-1-1 ze statických zkoušek je  $f_k = 2,40 \text{ N/mm}^2$ , součinitel přetvárnosti  $K_E = 500$ .

### Zvuková izolace zdíva\*

Vážená laboratorní neprůzvučnost  $R_w = 44 \text{ dB}$  při plošné hmotnosti zdíva včetně omítky  $191 \text{ kg/m}^2$

\* hodnota stanovena výpočtem




ČSN EN 771-1

### Tepelně-technické údaje zdíva


zdíva	$\lambda$ W/m·K	R m <sup>2</sup> /K/W	U W/m <sup>2</sup> ·K
<b>Porotherm Dryfix.extra</b>			
bez omítky <sup>1)</sup>	0,079	2,54	0,37
s omítkami <sup>1)3)</sup>	0,082	2,57	0,37
bez omítky <sup>2)</sup>	0,081	2,48	0,38
s omítkami <sup>2)3)</sup>	0,084	2,50	0,38

1) v suchém stavu 2) při praktické vlhkosti podle ČSN 73 0540-3 3) jednostranná sádrová omítka tl. 10 mm

### Porotherm 20 T Profi Dryfix



### VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ



Cihly Porotherm 20 T Profi Dryfix byly vyvinuty za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenční schopnost, projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/0.0/19\_262/0020181.

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkaz na způsob zabudování (zdění) se rozumí jako doporučení výrobce; toto vychází ze současného stavu našich poznatků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácejí všechny předchozí svou platnost.