


TECHNICKÉ INFORMACE

BEST LEGENDA I



BEST LEGENDA II



Skladebné rozměry

název		skladebné rozměry (mm)			počet ks na vrstvě	množství (m ²)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
		výška	délka	šířka		vrstva	paleta	vrstva	paleta	včetně palety	ks palet	m ²
BEST LEGENDA I		60	140	140	40	0,78	9,36	100	1200	1230	19	177,84
BEST LEGENDA II		60	210	140	30	0,88	10,56	113	1356	1386	17	179,52
BEST LEGENDA I		80	140	140	40	0,78	7,80	133	1330	1360	17	132,60
BEST LEGENDA II		80	210	140	30	0,88	8,80	150	1500	1530	15	132,00

Jsmo držitelé Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle podnikových norem.

výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v příčném tahu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
		šířka a délka	výška			
60 mm	PN-BEST-10-2010	± 5 mm	± 3 mm	≥ 3,6 MPa	uspokojivá	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech
80 mm	PN-BEST-10-2010	± 5 mm	± 3 mm	≥ 3,6 MPa	uspokojivá	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky a pro nemotoristickou dopravu.




Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky, parkovací stání a pojezd motorových vozidel do 3,5t.



Povrch ostřeňený

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



KAMELOVÁ



COLORMIX PODZIM



COLORMIX SAHARA

povrch	charakteristika	barva
OSTAŘENÝ	ostařený povrch ze všech stran kamene, hrany nepravidelně sražené	karamelová, colormix podzim, colormix sahara

OBECNÉ INFORMACE

Jednovrstvá vibrolisovaná dlažba s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Dlažba má nízkou obrusnost a dobré adhezni vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 vrstva, kameny nelze dodávat kusově. Zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (www.best.cz). Mezi kameny doporučujeme vymežit spáry 3–5 mm.

Upozornění: dlažbu BEST LEGENDA výšky 60 mm doporučujeme hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti nejvýše 100–130 kg s nastavenou odstředivou silou 18–20 kN, dlažbu výšky 80 mm je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti nejvýše 170–200 kg s nastavenou odstředivou silou 20–30 kN.

